



Scheda tecnica
informativa

MINPUR[®] SSP

SBK-08 Polvere per stuccature strutturali

SBK-08 Polvere per stuccature strutturali

Proprietà

Proprietà del prodotto

- ❶ Da utilizzare per stuccature strutturali su pavimenti in cemento granitico, scale, etc., o come polvere per calcestruzzo spruzzato per il restauro di superfici di calcestruzzo a vista (strato sinterizzato).
- ❷ Può essere miscelato con la polvere per calcestruzzo spruzzato Be-dunkel e con i pigmenti coloranti SBK-08 ed è indicato per stuccature su strutture e congiunzioni di armatura.
- ❸ Da utilizzare solo in abbinamento a SBK-08 Rep-hell e Be-dunkel e da impiegare solo con i collaudati impregnanti permanenti Neutec LT 425, Synfola P-IP 20 e Synfola P-IP Perl.

Conservazione

Conservare all'asciutto. Tenere sempre il contenitore ben chiuso.

Durata

Lavorazione entro 12 mesi dalla data di consegna.

Smaltimento

Assicurarsi che il prodotto non finisca nelle acque di scolo o nelle fognature. Rispettare tutte le norme generali sullo smaltimento a livello federale, cantonale o comunale.

Istruzioni per l'uso / lavorazione

Mano di fondo (imprimitura)

Il fondo deve essere pulito e privo di polvere, grasso o olio.

SSP per stuccature strutturali produce un solido legame fra il materiale sottostante e quello soprastante. Per la mano di fondo su fondi ben assorbenti passare per due volte con acqua di impasto M10 non diluita (imprimitura). La stuccatura strutturale deve essere effettuata sempre nello stesso giorno in cui è stata data la mano di fondo.

Stuccatura strutturale con SSP

In base alla forza da dare alla struttura miscelare bene 1 parte di SSP con da 0,3 a 0,6 parti di acqua di impasto M10.

Spruzzatura con SSP (senza mano di fondo)

Per la lavorazione con spruzzatori a bassa pressione miscelare bene 1 parte di SSP con 1 parte di acqua di impasto M10.

Temperatura di lavorazione

8°-30°C

Pulizia degli strumenti di lavoro

La pulizia si effettua con acqua corrente.

SBK-08 Polvere per stuccature strutturali

Dati tecnici

Forma	Polvere "Contiene cemento Portland / cemento bianco"
Lavorazione	In base alla forza da dare alla struttura miscelare bene 1 parte di SSP con da 0,3 a 0,6 parti di acqua di impasto M10.
Colore	Bianco
Confezione / formato	Secchio ovale da 15 kg
Immagazzinamento	Tenere sempre il contenitore ben chiuso e conservare all'asciutto.
Prescrizioni per il trasporto	Non è un materiale pericoloso in base alle prescrizioni per il trasporto conosciute

Indicazioni di pericolo

"Contiene cemento Portland / cemento bianco"

H315 Provoca irritazione cutanea.
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.
 H335 Può irritare le vie respiratorie.
 P261 Evitare di respirare la polvere.
 P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi.
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
 P403+P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso.
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.



Le nostre informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze in base a quanto ci è possibile sapere. Ad esse non diamo comunque carattere vincolante. Con riserva di modifica in caso di progressi tecnici o sviluppi operativi. Le nostre informazioni hanno una mera funzione descrittiva delle qualità e delle prestazioni dei nostri prodotti e non rappresentano garanzia. L'acquirente non è svincolato dall'obbligo di un attento controllo delle funzionalità e delle modalità di utilizzo dei prodotti. Il controllo dell'idoneità dei prodotti descritti rimane esclusivamente di responsabilità dell'acquirente e deve avvenire attraverso personale qualificato. Ciò vale anche per la tutela della proprietà intellettuale di terzi.

Pubblicazione: gennaio 2018

L'uscita di una nuova edizione fa perdere validità alla presente scheda informativa.