



Scheda tecnica  
informativa

# MINPUR<sup>®</sup> Be-dunkel

## SBK-08 Polvere per calcestruzzo spruzzato - scura

SBK-08 Polvere per calcestruzzo spruzzato e per stuccatura

### Proprietà

❶ Polvere scura (grigio scuro) per calcestruzzo spruzzato per il restauro di superfici di calcestruzzo a vista.

❷ Può essere miscelato con la polvere per stuccature strutturali SSP e con i pigmenti coloranti SBK-08.

❸ Da utilizzare solo in abbinamento a SBK-08 Rep-hell e a polvere per stuccature strutturali SSP e da impiegare solo con i collaudati impregnanti permanenti Neutec LT 425, Synfola P-IP 20 e Synfola P-IP Perl.

### Conservazione

Conservare all'asciutto. Tenere sempre il contenitore ben chiuso.

### Durata

Lavorazione entro 12 mesi dalla data di consegna.

### Smaltimento

Assicurarsi che il prodotto non finisca nelle acque di scolo o nelle fognature. Rispettare tutte le norme generali sullo smaltimento a livello federale, cantonale o comunale.

### Istruzioni per l'uso / lavorazione

#### Mano di fondo (imprimitura)

Il fondo deve essere pulito e privo di polvere, grasso o olio.

**Be-dunkel** produce un solido legame fra il materiale sottostante e quello soprastante. Per la mano di fondo su superfici molto assorbenti passare per due volte con acqua di impasto **M-10** non diluita (imprimitura).

#### Proporzioni della miscela per la spruzzatura

Miscelare bene 1 parte di **Be-dunkel** con una parte di acqua di impasto **M-10**; quindi travasare e filtrare prima dell'uso.

#### Proporzioni della miscela per stuccature strutturali

In base alla forza da dare alla struttura miscelare bene 1 parte di **Be-dunkel** con da 0,3 a 0,6 parti di acqua di impasto M10.

#### Temperatura di lavorazione

8°-30°; proteggere dall'umidità il materiale non ancora utilizzato.

#### Pulizia degli strumenti di lavoro / smaltimento

La pulizia si effettua con acqua corrente. Il prodotto non deve finire nelle acque di scolo o nelle fognature. Lasciar indurire nel secchio il prodotto impastato non utilizzato e smaltirlo.

## Be-dunkel / SBK-08 Polvere per calcestruzzo spruzzato - scura

### Dati tecnici

<b>Forma</b>	Polvere "Contiene cemento Portland "
<b>Lavorazione</b>	In base alla forza da dare alla struttura miscelare bene 1 parte di Be-dunkel con da 0,3 a 0,6 parti di acqua di impasto M10.
<b>Colore</b>	Grigio scuro
<b>Confezione / formato</b>	Secchio ovale da 15 kg
<b>Immagazzinamento</b>	Tenere sempre il contenitore ben chiuso e conservare all'asciutto.
<b>Prescrizioni per il trasporto</b>	Non è un materiale pericoloso in base alle prescrizioni per il trasporto conosciute

### Indicazioni di pericolo

"Contiene cemento Portland "

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
P261 Evitare di respirare la polvere.  
P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:  
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le  
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a  
sciacquare.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un  
medico.  
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato  
all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la  
respirazione.  
P403+P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il  
contenitore ben chiuso.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla  
regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.



**Pericolo**  
**Danger**

Le nostre informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze in base a quanto ci è possibile sapere. Ad esse non diamo comunque carattere vincolante. Con riserva di modifica in caso di progressi tecnici o sviluppi operativi. Le nostre informazioni hanno una mera funzione descrittiva delle qualità e delle prestazioni dei nostri prodotti e non rappresentano garanzia. L'acquirente non è svincolato dall'obbligo di un attento controllo delle funzionalità e delle modalità di utilizzo dei prodotti. Il controllo dell'idoneità dei prodotti descritti rimane esclusivamente di responsabilità dell'acquirente e deve avvenire attraverso personale qualificato. Ciò vale anche per la tutela della proprietà intellettuale di terzi.

**Pubblicazione: gennaio 2018**

L'uscita di una nuova edizione fa perdere validità alla presente scheda informativa.