



**Scheda tecnica
informativa**

MINPUR[®] Rep-hell

SBK-08, DP1, IBB, Malta di riparazione per calcestruzzo a vista

SBK-08, DP1, IBB, Malta di riparazione per calcestruzzo a vista

Proprietà

Proprietà di Rep-hell

È una malta ad elevate prestazioni da utilizzare per tutti i lavori di riparazione sull'estetica, l'impatto visivo e la stabilità della forma di opere in calcestruzzo a vista.

Spessore di tenuta

Rep-hell si utilizza per riparazioni con spessore da **0,1 mm a 60,0 mm**. La nuova formula conferisce a questo cemento ad elevate prestazioni una combinazione di proprietà uniche che in passato poteva essere ottenuta soltanto lavorando congiuntamente con più prodotti diversi.

Ambiti di applicazione di Rep-hell

Per correzioni estetiche su calcestruzzo, ad es. pavimenti, pareti, facciate, soffitti, muri, ponti, muri portanti, scale, etc.

Conservazione

Conservare all'asciutto. Tenere sempre il contenitore ben chiuso.

Durata

Lavorazione entro 12 mesi dalla data di consegna.

Smaltimento

Assicurarsi che il prodotto non finisca nelle acque di scolo o nelle fognature. Rispettare tutte le norme generali sullo smaltimento a livello federale, cantonale o comunale.

Istruzioni per l'uso / lavorazione

Riparazioni

Rep-hell ripara elementi in calcestruzzo, scale, e lastre a parete o a pavimento senza che insorgano crepe da restringimento, scheggiature o problemi di aderenza. Cavità, spigoli, vuoti, nidi di ghiaia e altri difetti estetici vengono trattati in una sola fase lavorativa in maniera semplice, efficiente e stabile.

Giunzioni e livellamenti

Rep-hell può essere utilizzato su strati di spessore da 0,1 a 60,0 mm anche su ampie superfici senza che insorgano crepe da restringimento o problemi di aderenza. Traversine, rampe e livellamenti possono essere applicati utilizzando un solo prodotto e con una sola fase di lavoro.

Proporzioni della miscela per una lavorazione ottimale

Lavorare sempre Rep-hell con SBK-08 e dare preventivamente una mano di fondo con acqua di impasto M-10.

Proporzioni della miscela

Miscelare bene 1 parte di Rep-hell e circa da 0,2 a 0,3 parti di M-10 in base allo spessore dello strato.

Temperatura di lavorazione

8°-30°; proteggere dall'umidità il materiale non ancora utilizzato.

Pulizia degli strumenti di lavoro / smaltimento

La pulizia si effettua con acqua corrente. Il prodotto non deve finire nelle acque di scolo o nelle fognature. Lasciar indurire nel secchio il prodotto impastato non utilizzato e smaltirlo.

Rep-hell / SBK-08 Malta di riparazione per cemento a vista

Dati tecnici

Forma	Polvere "Contiene cemento Portland "
Lavorazione	Lavorare sempre Rep-hell con SBK-08 e dare preventivamente una mano di fondo con acqua di impasto M-10.
Colore	Grigio chiaro
Confezione / formato	Secchio ovale da 15 kg
Immagazzinamento	Tenere sempre il contenitore ben chiuso e conservare all'asciutto.
Prescrizioni per il trasporto	Non è un materiale pericoloso in base alle prescrizioni per il trasporto conosciute

Indicazioni di pericolo

"Contiene cemento Portland "

H315 Provoca irritazione cutanea.
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.
 H335 Può irritare le vie respiratorie.
 P261 Evitare di respirare la polvere.
 P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi.
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
 sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
 eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
 sciacquare.
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un
 medico.
 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato
 all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
 respirazione.
 P403+P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il
 contenitore ben chiuso.
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
 regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.



Le nostre informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze in base a quanto ci è possibile sapere. Ad esse non diamo comunque carattere vincolante. Con riserva di modifica in caso di progressi tecnici o sviluppi operativi. Le nostre informazioni hanno una mera funzione descrittiva delle qualità e delle prestazioni dei nostri prodotti e non rappresentano garanzia. L'acquirente non è svincolato dall'obbligo di un attento controllo delle funzionalità e delle modalità di utilizzo dei prodotti. Il controllo dell'idoneità dei prodotti descritti rimane esclusivamente di responsabilità dell'acquirente e deve avvenire attraverso personale qualificato. Ciò vale anche per la tutela della proprietà intellettuale di terzi.

Pubblicazione: gennaio 2018

L'uscita di una nuova edizione fa perdere validità alla presente scheda informativa.