



Fiche
technique

MINPUR[®]

Pigments de couleur

pour tous les systèmes purement minéraux à couche
fine

SBK-08 / DP1 / IBB / Synfola-Gold

Description des pigments

Applications

❶ Pigments pour coloration du produit cosmétique du béton minéral SBK-08, des revêtements minéraux DP1 / IBB Mur, DP1 / IBB Sol, IBB / Revêtement du béton industriel et revêtement de support du Synfola-Gold.

❷ Les pigments sont livrés en sachets de 0,75 kg pour les revêtements DP1 / IBB et pour le SBK-08 en sachets de 0,50 kg. Les pigments Synfola-Gold doivent être trempés avant l'ajout dans le SBK-08 / DP1 / IBB / Synfola-Gold.

❸ **Trempage :** Le pigment de couleur est bien mélangé avec le liquide de préparation à l'aide d'un mixeur pendant env. 2 - 3 minutes.

Mélange de trempage : Verser 1 sachet de pigments de couleur (de 0,75 kg) ou (de 0,50 kg) sur env. 0,75 - 1,5 kg d'eau mélangée M-10 et bien mélanger. Laisser reposer le mélange pendant env. 10 minutes et bien mélanger à nouveau. Les pigments de couleur peuvent ainsi se dissoudre complètement. En cas d'absence de trempage, des stries peuvent se former sur la surface.

Instructions d'utilisation / Traitement

Stockage :

Stocker dans un endroit sec. Toujours bien fermer le sachet de couleur.

Conservation : 24 mois jusqu'au traitement à partir de la date de livraison, en cas de stockage dans un endroit sec.

Élimination : S'assurer que le produit ne pénètre pas dans les eaux usées ou dans les égouts. Veuillez respecter les prescriptions générales en matière d'élimination de la Confédération, du canton ou de la commune.

Nettoyage des instruments de travail / Élimination

Le nettoyage est effectué avec de l'eau du robinet. Le produit ne doit pas pénétrer dans les eaux usées ou dans les égouts. Laisser durcir et éliminer les résidus de produit préparé dans un seau..

Spécifications techniques

Consommation de pigment pour un récipient de 15 kg sans liquide de préparation	
Revêtements M DP1 / IBB Mur – Sol et IBB env. 1,5 kg max. (2 sachets de pigment de 0,75 kg)	
Cosmétique pour béton M SBK-08 env. 1 kg max. (2 sachets de pigment de 0,50 kg)	
La quantité de pigment ajouté à un récipient de 15 kg est de 1,5 kg maximum, respectivement 1 kg et dépend entre autres du traitement, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation ne sont données qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'objet et l'ajout de pigment doit être adapté (réduit) en pourcentage en fonction de la teinte souhaitée.	
Température de traitement :	8 - 30 °C
Température du support :	supérieure à 10 °C
Humidité résiduelle	-----
Emballage / Conditionnement : DP1 / IBB Mur - Sol et IBB Cosmétique pour béton SBK-08	Sachets de pigment de 0,75 kg Sachets de pigment de 0,50 kg
Conservation / Stockage : Stocker dans un endroit sec. Toujours bien fermer les sachets de couleur.	
Durée de conservation : 24 mois jusqu'au traitement à compter de la date de livraison, dans un endroit sec.	

Nos informations correspondent en toute bonne foi à nos connaissances et expériences actuelles. Toutefois, nous les communiquons sans engagement. Les modifications apportées dans le cadre du progrès technique et du développement opérationnel restent réservées. Nos informations décrivent uniquement les caractéristiques de nos produits et services et ne constituent aucune garantie. Le client n'est pas exempté d'une vérification minutieuse des fonctions et possibilités d'application des produits. Le contrôle de l'adéquation des produits décrits relève exclusivement de la responsabilité du client et doit être effectué par du personnel qualifié. Ceci s'applique également à la préservation des droits de protection de tiers.

Version : Janvier 2018

La présente fiche de données devient caduque lors de la parution d'une nouvelle édition.