

Technisches
Datenblatt**Synfola P-IP Perl / Z****wirkt als Antischmutz und Antihaftnachbehandlung****Zusatz für die Schmutzschleuse****NEU** Die Permanentimprägnierungen sind jetzt noch wirkungsvoller

Mit den weiterentwickelten Produkten MINPUR P-IP 20 / F, P-IP Perl Z und R-IP 18+ lassen sich Betonelemente im Elementwerk, Ortbeton am Objekt und frisch eingebaute Betonbeläge erstmals im noch frischen Zustand imprägnieren. Die innovative Rezeptur verhindert erfolgreich die bisher üblichen unerwünschten Fleckenbildungen beim Imprägnieren noch feuchter Untergründe. Die Inhaltsstoffe der Imprägnierung lassen Arbeiten an Betonelementen, Ortbeton- oder Betonböden auch nach der Behandlung der Untergründe noch zu. Dies ist bei anderen Imprägnierungssystemen nur erschwert oder gar nicht mehr möglich ohne optische Beeinträchtigung des Untergrundes.

Beschreibung:

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine hochwertige, UV-beständige, matte **Antischmutz- und Antihaft-Nachbehandlung**.

Der Zusatz P-IP Perl Z wird im Mischverhältnis 1:10 den Produkten P-IP 20, P-IP 20 F und R-IP 18+ beigemischt.

Er wirkt als Schmutzschleuse und bewirkt eine langanhaltende, sehr wirkungsvolle Antischmutz- und Antihaft-Nachbehandlung.

Sinn und Zweck der Antischmutz- und Antihaft-Nachbehandlung ist – wie bei der Permanent-Imprägnierung – die Werterhaltung der behandelten Objekte, die Verbesserung des optischen Effekts, die Reduzierung der Reinigungszeiten sowie die Verhinderung einer Verschmutzung bis in die Poren hinein.

Der P-IP Perl Zusatz wird vor allem in stark belasteten Bereichen eingesetzt, um die tägliche oder wöchentliche Unterhaltsreinigung zu vereinfachen und den mechanischen Verschleiß der Oberfläche zu verhindern.

2. Grundreinigung:

Die Antischmutz- und Antihaft-Nachbehandlung **P-IP Perl Z** wird ausschließlich in Kombination mit der Permanentimprägnierung P-IP 20 / F und R-IP 18+ als Beimischung im Mischverhältnis 1:10 verwendet und kann nur auf grundgereinigten Flächen aufgebracht werden.

Die Grundreinigung muss dabei sorgfältig durchgeführt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Flächen vollständig frei von Grundreinigungsresten sind, da sonst die Imprägnierungseigenschaften beeinträchtigt werden können.

Produkteigenschaften:

Die Imprägnierungsprodukte mit der beigemischten Schmutzschleuse sind für höchste Beanspruchung geeignet und verfügen über ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.

Der transparente Film ist schmutz- und wasserabweisend und bildet eine zusätzliche, widerstandsfähige Antihaft-Schutzschleuse.

Die Zusatzbehandlung eignet sich insbesondere für stark beanspruchte und schmutzbelastete Stellen bzw. Flächen.

Anwendung:

Boden saugen oder mit dem Besen reinigen (kehren). Fett- und ölhaltige Verschmutzungen mit ALTEC T 111 grundreinigen und anschließend gründlich neutralisieren.

Minpur Synfola P-IP Perl Z der Permanentimprägnierung P-IP 20 / F und R-IP 18+ im **Mischverhältnis 1:10 beimischen** und mit Wischer oder Mopp gleichmäßig und ohne Pfützenbildung auf dem Boden verteilen.

Die Antischmutz- und Antihaft-Nachbehandlung wird ein- bis zweimal aufgetragen. Der Film trocknet matt auf.

Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Synfola P-IP Perl Z, Antischmutz und Antihafnachbehandlung

Technische Daten

Verbrauch Synfola P-IP Perl Z pro m² in einem oder zwei Arbeitsgängen je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (Bodenflächen) ca. von 0.004 bis max. 0.006 kg pro m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (Wandflächen) ca. von 0.003 bis max. 0.005 kg pro m ²	
Der Verbrauch der Minpur Synfola P-IP Perl Z Antischmutz und Antihafnachbehandlung ist unter anderem abhängig von der Verarbeitung der zuerst verarbeiteten Permanent Imprägnierung P-IP 20 / F und R-IP 18+. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind ggf. am Objekt zu ermitteln und die Nachbehandlung prozentual der entsprechenden Vorbehandlung (Imprägnierung) anzupassen.	
Verarbeitungstemperatur:	10 - 30 °C
Untergrundtemperatur:	höher 8 °C
Restfeuchtigkeit	max. 6 Gew.-%
Verpackung / Lieferform:	1 Liter Flaschen im Karton à 12 Lite
Lagerfähigkeit / Lagerung:	Bei 10 - 25 °C Lagern und immer gut verschlossen halten.
Haltbarkeit:	Bis zur Verarbeitung mindestens 12 Monate ab Auslieferdatum bei geschlossener Lagerung.

Sicherheit und Handhabung

Alle Angaben zur Beurteilung von **Synfola P-IP Perl Z** im Sinne der geltenden Gefahrstoffverordnung sowie sicherheitstechnische und toxikologische Daten sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das Sicherheitsdatenblatt steht auf folgender Internetseite unter **Produkte-Minpur-System** zum Download bereit:

www.synfola.ch

Alternativ kann das Sicherheitsdatenblatt über den Customer Service oder direkt bei der Synfola GmbH unter folgender E-Mail-Adresse angefordert werden:

info@synfola.ch

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte nicht befreit. Die Austestung der Eignung der beschriebenen Produkte liegt ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Abnehmers (Verarbeiters) und muss durch dafür qualifiziertes Personal erfolgen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.

Ausgabe: Januar 2026